

Metal Primer WB

TUOTEKUVAUS Korroosiolta suojaava vesiohenteinen pohjamaali

- OMINAISUUDET**
- Vesiohenteinen
 - Hyvä täyttökyky
 - Varmistaa hyvän tarttuvuuden

- KÄYTTÖALUE**
- Teräskatteet
 - Esilakatut teräksiset julkisivulevyt (esim. Plastisol-pinnoitetut)

Metal Primerin päälle on aina maalattava Isonit- tai Rubber-maalilla.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	vesiliukoinen pigmentoitu pohjamaali, jonka sideaine on akryylidispersio
Pakkauskoko	20 l
Riittoisuus	8 m ² /l
Tiheys	1,25 kg/l
Viskositeetti	4700 cp
Kiintoainepitoisuus	n. 49 % painosta, n. 37 % tilavuudesta

Riittoisuus

Suositeltu kerrospaksuus		
Laskennallinen riittoisuus	Märkä	Kuiva
8 m ² /l	120 µm	45 µm

Todelliseen riittoisuuteen vaikuttavat levitystapa, kohteen muoto ja pinnan koostumus.

Kuivumisaika

Paksuus märkänä 120 µm	20 °C / 65 % RH
Päällemaalattavissa	~2 tuntia

Kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, lämpötilasta, suhteellisesta ilmankosteudesta sekä ilmanvaihdosta

Väri Vaaleanharmaa

Säilytys Viileässä, suojassa pakkaselta, tiiviisti suljetussa pakkauksessa ja lasten ulottumattomissa.

Metal Primer WB

KÄYTTÖTIEDOT

Esikäsitteily/puhdistus	Ennen Metal Primer WB:n levittämistä pohja on puhdistettava perusteellisesti korkeapainepesurilla siten, että kaikki lika, rasva, irtonainen ruoste ja maali saadaan poistettua. Jos ruostealueita on jäljellä puhdistamisen jälkeen, käsittele ne RustConventerilla.
Suosittelut olosuhteet	Lämpötilan on oltava 8–30 °C ja suhteellisen ilmankosteuden <85 % RH.
Levitysmenetelmä	Sivellin, tela tai airless-ruiskutus, suuttimen koko 19–21, 180–220 baaria. Testaa aina ensin tuotteen sopivuus kyseiselle pinnalle.
Sekoittaminen	Maali on sekoitettava ennen käyttöä.
Ohentaminen	Käytetään yleensä ohentamattomana. Voidaan kuitenkin ohentaa enintään 5 prosentilla vettä.
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista vedellä ja saippualla.

YMPÄRISTÖ

Vältä valumista viemäriin tai luontoon. Toimita jäte (tyhjä astia tai astia ja nestemäinen sisältö) paikalliseen kierrätyskeskukseen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
VOC: enintään 30 g/l (luokka A/h)

Edellä mainitut tiedot ovat ohjeellisia, eikä niitä voida pitää tyhjentyvinä tai täydellisinä. Tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä tuotteen käyttöön perustuviin käytännön kokemuksiin. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakoilmoitusta. Tuotteen laatu on varmistettu Tikkurilan laatujärjestelmien perusteella, jotka perustuvat ISO 9001- ja ISO 14001 -standardeihin. Valmistajina emme voi valvoa tuotteen käyttöolosuhteita tai monia muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön, ja sitä saavat käyttää vain ammattilaiset, joilla on tuotteen oikeaan käyttämiseen tarvittava tietämys ja asiantuntemus. Emme vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta käytettäessä ei ole noudatettu Tikkurilan ohjeita, mukaan lukien esimerkiksi säilytykseen, pintoihin ja sääolosuhteisiin liittyvät ohjeet, tai siitä, että tuotetta on käytetty sille sopimattomiin tarkoituksiin. Lain sallimissa rajoissa emme ota vastuuta tuotteen käyttöolosuhteista tai tuotteen käytöstä. Jos haluat käyttää tuotetta jollakin muulla kuin näissä ohjeissa suositellulla tavalla etkä ole saanut meiltä kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta haluamaasi käyttötarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Ristiriitatapauksessa englanninkielinen versio luetaan vallitsevaksi.